

FIX-PM(PV)***Umbpoorne polüeteen-vahtplast, iseliimuv*****MATERJALI TEHNILISED ANDMED**

	Testimismeetod	Väärtus	
Materjali värvus		tumehall, valge	
Liim (ilma kaitsepaberita, polüeteen-vahtmaterjali pealispind kaetud mitte-eemaldatava silikoonkilega)	hot melt (kuumsulatus)	sünteetiline kummiliim	
Materjali tihedus	ISO 845	~30 kg/m ³	
Materjali veeimavus		< 1 % vol	
Materjali vastupidavus kõrgele õhuniiskusele		väga hea	
Materjali temperatuuritaluvus		-30 °C +80 °C	
Materjali tõmbetugevus	pikisuunas ristisuunas	ISO 1926 ISO 1926	325 kPa 220 kPa
Materjali survetugevus, def. 50%		ISO 844	98 kPa
Materjali murdevenivus	pikisuunas ristisuunas	ISO 1926 ISO 1926	125 % 115 %
Materjali kokkusurutus (23°C; 22h; 25% surve; mõõtm.pärast 24h)		ISO 1856-B	12 %
	Mõõtm.pärast 0,5h		20 %

NB! Ülaloodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.