

FIX-SEAL/M*Umboorne, keskmise kõvadusega PVC-vahtplast, iseliimuv***MATERJALI TEHNILISED ANDMED**

	Testimismeetod	Väärtus
Materjali värvus		must, hall
Liim (PVC-vahtmaterjali pealispind kaetud eemaldatava silikoonpaberiga)		rõhutundlik akrüülliiim
Materjali tihedus		~160 kg/m ³
Materjali veetiheduse saavutamiseks vajalik kokkusurutus		> 30%
30% kokkusurutuse saavutamiseks vajalik jõud	SC F4	2,8 N/cm ²
Materjali temperatuuritaluvus		-30 °C +70 °C
Materjali paigaldustemperatuur (soovituslik)		+10 °C +40 °C
Materjali tõmbetugevus	SC F17	48 N/cm ²
Materjali murdevenivus	SC F17	160 %
Materjali kõvadus (shore "00")	SC F16	35 shore
Materjali vastupidavus hõõrdumisele, niiskusele ja nõrkadele kemikaalidele		hea
Materjali vastupidavus UV kiirgusele		väga hea
Materjali säilivusaeg (ladustamine)		12 kuud
Materjali tulepüsivusklass		DIN 4102 1B2

NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.