

KERABAND

Kuumuskindel keraamiline klaasimistihend, iseliimuv

MATERJALI TEHNILISED ANDMED

	Väärtus
Liim	akrüüldispersioon, lahustivaba
Liimi kaitsev liner	PE-kile (foolium), silikoniseeritud
<u>Klaaskiudmaterjali andmed (ilma liimita) EN 1094-1</u>	
Materjali värvus	valge
Materjali tihedus	180-240 kg/m ³
Materjali tõmbetugevus	>350 kPa
Materjali ekspl.temperatuuritaluvus	1200 °C
Sulamispunkt	>1330 °C
Soojusjuhtivus	
200°C keskmise juures	0,07 W/mK
400°C keskmise juures	0,10 W/mK
600°C keskmise juures	0,15 W/mK
800°C keskmise juures	0,22 W/mK

KERABAND on kantserogeenseid aineid mittesisaldav (asbestivaba), altpoolt liimiteibiga varustatud, kõrgeid temperatuure taluv klaasimistihend. Enamlevinud mõõdud: 2*9; 3*9; 3*15; 4*9; 5*10; 5*15mm.

NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.