

PM (PV)***Umbpoorne polüeteen-vahtplast*****MATERJALI TEHNILISED ANDMED**

| | Testimismeetod | Väärtus |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| Materjali värvus | | tumehall, valge |
| Materjali tihedus | ISO 845 | ~33 kg/m ³ |
| Materjali kõvadus (Shore 00) | | 45-55 Sh |
| Materjali veeimavus | ISO 2896 | < 1 % vol |
| Materjali vastupidavus kõrgele õhuniiskusele | | väga hea |
| Materjali temperatuuritaluvus | | -30 °C +100 °C |
| Tulepüsisus (põlemiskiirus) | ISO 3795 | N/A |
| Materjali tõmbetugevus @23°C pikisuunas katk. ristisuunas katk. | ISO 1926 | 410 kPa 280 kPa |
| Materjali murdevenivus @23°C pikisuunas ristisuunas | ISO 1926 | 160 % 140 % |
| Materjali kokkusurumistugevus deformatsioon 10% 25% 50% | ISO 3386-1 | 21 kPa 43 kPa 110 kPa |
| Materjali kokkusurutus deform.25%, mõõtm.pärast 24h mõõtm.pärast 0,5h | ISO 1856-C | 9,2% 20 % |

NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.