

SILEPLEKK-KATUSE HELIISOLATSIOONITIHEND*Umboorne polüeteen-vahtplast***MATERJALI TEHNILISED ANDMED**

	Testimismeetod	Väärtus
Materjali värvus		tumehall
Tihenduslindi mõõtmed:		
laius		80 mm
kõrgus		4 mm
rullis		25 m
Materjali tihedus	ISO 845	~33 kg/m ³
Materjali kõvadus (Shore 00)		45-55 Sh
Materjali veeimavus	ISO 2896	< 1 % vol
Materjali temperatuuritaluvus		-30 °C +100 °C
Tulepüsisus (põlemiskiirus)	ISO 3795	N/A
Materjali tõmbetugevus @23°C pikisuunas katk. ristisuunas katk.	ISO 1926	410 kPa 280 kPa
Materjali murdevenivus @23°C pikisuunas ristisuunas	ISO 1926	160 % 140 %
Materjali kokkusurumistugevus deformatsioon 10% 25% 50%	ISO 3386-1	21 kPa 43 kPa 110 kPa
Materjali kokkusurutus deform.25%, mõõtm.pärast 24h mõõtm.pärast 0,5h	ISO 1856-C	9,2% 20 %

NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.